



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 1106 Z</p> <p>Tinkavimo profilis (6 mm)</p> <p>Cinkuoto metalo tinkavimo profilis vienodam tinko sluoksniui (6mm) išlaikyti.</p> <p>Tinko storis ≥ 6 mm</p> <p>Matmenys: 6x21 mm</p> <p>Gali būti naudojamas su gipsiniais, kalkiniais, kalkiniais - cementiniais ir cementiniais tinkais. Prie paviršiaus tvirtinamas tinko pagalba.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Storis</p> <p>Apsauginis sluoksnis</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>Cinkuotas metalas Nr. DX 51 D + Z</p> <p>0,50 +/- 0,04 mm</p> <p>Storesnis cinkuotas paviršius Z350</p> <p>250 cm, 260 cm, 300 cm +/- 1 cm</p> <p>50 vnt</p> <p>Profilis atsparus drėgmei. Gali būti naudojamas drėgnose ir šlapiose patalpose.</p> <p>Negali būti naudojamas kartu su agresyviais tinkais, kuriais paprastai restauruojami pastatai.</p> <p>Profilis turi būti karpomas specialiomis metalo karpymo žirkklėmis. Griežtai draudžiama naudoti kampinį šlifluoklį!</p> <p>Dėl padidinto cinkuoto paviršiaus tankio (350 g/kv.m), profilis 1105 Z išsiskiria ypač aukšta kokybe. Konkurentų siūlomų profilių cinkuoto sluoksnio tankis - tik 100-120 g/kv.m. Jie neatsparūs drėgmei, rūdija, jų negalima ilgiam laikui palikti džiūstančiame tinke.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2006/07</p>	<p>Leidimas išduotas: 2006/07</p>